

KAMA LWC Ural Bright Satin Plus



ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием.
Имеет полуглянцевую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рулонная печать книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов для адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати

ШИРИНА РУЛОНОВ

300-2100 мм ±2 мм

ДИАМЕТР РУЛОНОВ

1000-1100 мм

ИСХОДНОЕ СЫРЬЕ

Осиновая белёная химико-термомеханическая масса (БХТММ),
сульфатная хвойная белёная целлюлоза

Наименование показателя	Норма											Метод испытания	
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	52,0 ±2,0	54,0 ±2,0	57,0 ±2,0	60,0 ±2,0	65,0 ±2,0	70,0 ±2,0	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	115,0 ±2,0	130,0 ±3,0	ИСО 536	
Пухлость, см ³ /г	0,85–1,05										0,80–1,00	ИСО 534	
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000										4500 3000	ГОСТ ИСО 1924-1	
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85										83–87	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)	
Непрозрачность, %, не менее	84	85	86	89	92	93	94	95				ИСО 2471	
Глянец по Хантеру 75°, %	30–40												ИСО 8254-1
Шероховатость PPS ₁₀ , мкм	1,8–2,5												ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1 м ² площадью от 0,1 до 0,5 мм ² , не более	80												ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,5												ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

Допускается изготавливать бумагу других размеров, с другими характеристиками по согласованию изготовителя с потребителем.